

División Anticorrosión

Mantas Termocontraíbles



PXME 60

Manta Termocontraíble Tricapa

DESCRIPCIÓN:

MANTA POLIOLEFINICA RETICULADA TERMOCONTRAIBLE TRICAPA, COMPUESTA POR UN ADHESIVO VISCO-ELASTICO, UN DESMOLDANTE DE POLIETILENO Y UNA BASE EPOXIDICA.

APLICACIONES:

Revestimiento anticorrosivo de tuberías de acero enterradas, que operan hasta 60 °C de temperatura.

CARACTERISTICAS:

La manta termocontraíble POLYPIPE PXME 60, provee excelente protección anticorrosiva a las tuberías de acero que operan hasta una temperatura de servicio de 60 °C.

El sistema consiste en una base epoxídica de dos componentes libres de solventes, un adhesivo anticorrosivo laminado sobre una poliolefina reticulada termocontraíble con memoria elástica y un sello para su aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS:

La manta POLYPIPE PXME 60 es de fácil instalación y compatible con los sistemas de revestimientos integrales de polietileno (PE), polipropileno (PP) resinas epoxídicas (FBE), asfálticos y de alquitrán de hulla. Provee excelente resistencia al desprendimiento catódico y elevados valores de adherencia, tanto en acero, revestimiento integral, como sobre sí mismo.

Una vez instalada conforma un sistema de protección tricapa ideal para interactuar en presencia de soil stress, aislando las tuberías del potencial contacto con el electrolito.



División Anticorrosión

Mantas Termocontraíbles

POLYPIPE®
Global Protection System
INTERNATIONAL

PXIII 60

Manta Termocontraíble Tricapa

BACKING	VALOR	METODO DE ENSAYO
Espesor	≥ 0,6 mm	ASTM D-1000
Elongación a la Rotura	≥ 400 %	ASTM D-638/D 412
Color	Negro	---
Nivel de contracción	≥ 25 %	ASTM D-2732
Resistencia a la tracción	≥ 150 Kg/cm ²	ASTM D-638/D 412
Rigidez dieléctrica	≥ 32 KV/mm	ASTM D-149
Resistividad volumétrica	≥ 10 14 Ω.cm	ASTM D-257
Punto de ablandamiento Vicat	≥ 105 °C > 221°F	ASTM D-1525
ADHESIVO	VALOR	METODO DE ENSAYO
Espesor	1,2 mm	ASTM D-1000
Punto de ablandamiento	115°C > 239°F	ASTM E-28
Resistividad volumétrica	> 1010 Ω.cm	ASTM D-257
Índice de saponificación	8 mg KOH/g	DIN EN 12068 / 30672
SISTEMA APLICADO	VALOR	METODO DE ENSAYO
Espesor (despachado)	≥ 1,8 mm	ASTM D-1000
Resistencia al impacto	8 Joule	DIN EN 12068 / 30672
Resistencia a la penetración. a 60 °C (Espesor Residual)	0,88 mm	DIN 30672
Resistencia a la penetración. a 60 °C (Espesor Residual)	0,86 mm	DIN 12068 / IRAM 1456
Adherencia sobre acero imprimado 23 °C	40 N/cm	DIN 12068 / DIN 30670
Adherencia sobre acero imprimado 60 °C	≥ 3 N/cm	IRAM 1456
Adherencia sobre acero imprimado 60 °C	≥ 0,075 N/cm	DIN 12068
Resistencia específica	20 x 109 Ω.m ²	DIN 30672
Desprendimiento catódico	≤ 1000 mm ²	ETPA 254
Despegue catódico 60 °C mm radio	≤ 20	DIN 12068
Despegue catódico 60 °C mm radio	≤ 18	IRAM 1456

Observaciones: Los valores son indicativos, la empresa se reserva el derecho de modificar la información técnica sin previo aviso.

División Anticorrosión

Mantas Termocontraíbles


POLYPIPE®
Global Protection System
INTERNATIONAL

PXIII 60

Manta Termocontraíble Tricapa

PACKING

Medidas m	Rollos x caja	m2 x caja	Kg x caja	m3 x caja	Cajas x pallet	m3 x pallet	Nº de Cajas	Medidas L/A/h	Medidas Bandejas
1" x 450 mm	120	8,42	22,8	0,0296	48	1,859	40	47/44/14	1,1x1,3x1,3
1 ½" x 450 mm	100	9,67	23,6	0,0296	48	1,859	40	47/44/14	1,1x1,3x1,3
2" x 450 mm	60	6,86	19,8	0,0296	48	1,859	40	47/44/14	1,1x1,3x1,3
2 ½" x 450 mm	60	7,88	20,0	0,0296	48	1,859	40	47/44/14	1,1x1,3x1,3
3" x 450 mm	50	9	21,2	0,0296	48	1,859	40	47/44/14	1,1x1,3x1,3
3 ½" x 450 mm	50	9,61	21,5	0,0296	48	1,859	40	47/44/14	1,1x1,3x1,3
4" x 450 mm	50	10,28	26,9	0,0296	48	1,859	40	47/44/14	1,1x1,3x1,3
4 ½" x 450 mm	40	9,18	22,7	0,0296	48	1,859	40	47/44/14	1,1x1,3x1,3
5" x 450 mm	40	10,06	27,7	0,0308	35	1,287	42	67/46/10	1,1x1,3x0,9
6" x 450 mm	35	10,39	30,4	0,0308	35	1,287	42	67/46/10	1,1x1,3x0,9
7" x 450 mm	20	6,75	15,7	0,0308	35	1,287	42	67/46/10	1,1x1,3x0,9
8" x 450 mm	18	6,68	15,7	0,0308	35	1,287	42	67/46/10	1,1x1,3x0,9
10" x 450 mm	18	8,12	21,9	0,0308	35	1,287	42	67/46/10	1,1x1,3x0,9
12" x 450 mm	15	7,71	19,6	0,0308	35	1,287	42	67/46/10	1,1x1,3x0,9
14" x 450 mm	15	8,48	21,7	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
16" x 450 mm	15	9,68	22,7	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
18" x 450 mm	15	10,8	24,4	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
20" x 450 mm	12	9,47	22,2	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
22" x 450 mm	10	8,68	21,3	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
24" x 450 mm	10	9,43	21,9	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
26" x 450 mm	10	10,17	22,6	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
28" x 450 mm	8	8,73	18,6	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
30" x 450 mm	8	9,33	19,7	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
32" x 450 mm	8	9,88	22,1	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
34" x 450 mm	8	10,42	23,9	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6
36" x 450 mm	8	11,07	26,6	0,0460	45	2,288	2	43/22/47	1,1x1,3x1,6



Observaciones: Los valores son indicativos, la empresa se reserva el derecho de modificar la información técnica sin previo aviso.

Fameim® S.A.

Camacúa 421 - 2º Piso Oficina 204 (B1636FTA) Olivos
(Pdo. Vicente López) Pcia de Bs. As. - Argentina
info@fameim.com / www.fameim.com



OAA
Organismo
Argentino de
Acreditación